

## POKYNY K PROVÁDĚNÍ ZZ 3/2021 (zkoušky č. 3/1 a 3/2)

Termín zkoušení: 13. 6. – 29. 7. 2022  
Termín odeslání výsledků Středisku: do 1. 8. 2022  
Položka zkoušky způsobilosti: Lhota Rapotina 0/16  
Množství: cca 2,610 kg,  
Balení: polyetylenový sáček

Zkoušky jsou prováděny podle uvedeného postupu bez dalšího upřesnění. Pokud laboratoř postupuje odchylně od znění normy, uvede tyto změny v příloze.

### **3/1 Stanovení zrnitosti kameniva podle ČSN EN 933-1**

Lhota Rapotina 0/16 (cca 2,610 kg). Vzorek byl připraven pracovníky AS-PK laboratorně navážením z předem připravených úzkých frakcí velikosti zrn do 16 mm. Tento postup zaručuje jednoznačné stanovení referenční hodnoty pro všechny frakce.

Technologií přípravy byl eliminován podíl jemných částic - jeho velikost v laboratorním vzorku je minimální. Přesto je nutné provést odstranění jemných částic (praním dle ČSN EN 933-1 čl. 7.1) a následný výpočet dle ČSN EN 933-1 čl. 8.1.

Poznámka: s ohledem na způsob přípravy by ve vzorku neměla být zrna nad 16 mm.

**Při zkoušce je nutné použít síta 0,063; 0,125; 0,250; 0,5; 1; 2; 4; 8 a 16 mm dle možností také 5,6 a 11,2 mm.**

### **3/2 Stanovení tvaru zrn - Tvarový index podle ČSN EN 933-4**

Zkouška je provedena na části vzorku 8/16 (resp. 8/11 a 11/16), který vznikl při zkoušce č. 3/1. Ke zkoušce je použita **celá část** vzorku.

Pro obě zkoušky laboratoř použije svůj běžný protokol (včetně vyjádření nejistot měření, pokud je laboratoř provádí).

V Brně dne 13. května 2022

Ing. Jaroslav Vodička