



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI
Jílkova 76, 615 00 BRNO, tel./fax. 548424213/548424210

Poskytovatel zkoušení způsobilosti číslo 7009 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023

ZPRÁVA ZE ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

ZZ 1/2026

Název PZZ	Zkoušení asfaltových poživ
Označení PZZ	ZZ 1/2026
Poskytovatel PZZ	ASPK, s.r.o.
Vedoucí	Ing. Jaroslav Vodička
Koordinátor	Ing. Patrik Zítka, tel. 725 004 231
Termín PZZ – začátek	01/2026
Termín PZZ – konec	09/2026
Termín zpracování Zprávy	09/2026
Termín vydání Zprávy	09/2026
Typ zprávy	konečná
Zpráva obsahuje	4 strany a 1 přílohu o počtu 4 stran

Úvod – příprava a cíle PZZ

Organizace programů zkoušení způsobilosti (prostřednictvím mezilaboratorního porovnání zkoušek – MPZ) je společností ASPK, s.r.o. prováděna systematicky od roku 1995, od roku 2011 potom tak, aby byla ve shodě s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17043 a od 19. 3. 2025 s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023.

Program ZZ	Počet zkoušek	Počet účastníků	Poznámka
ZZ 1/2026	2	23	

1. Rozsah PZZ

ZZ 1/2026 zkoušení asfaltových poživ:

- 1/1 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426,
- 1/2 Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička podle ČSN EN 1427,
- 1/3 Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů podle ČSN EN 13398.

Příprava položek zkoušky způsobilosti

Příprava položek zkoušky způsobilosti byla provedena následujícím způsobem:

Položky zkoušky způsobilosti pro ZZ 1/2026, zkoušky 1/1 a 1/2 byly připraveny koordinátorem ve spolupráci s AZL č. 1181. Materiál pro přípravu položek zkoušky způsobilosti (A 50/70 OMV Schwechat) byl odebrán v rafinerii firmy OMV Schwechat dle EN 58 čl. 8.1.4 a dále homogenizován, rozlit do obalů a zkoušen v laboratoři TPA ČR, s.r.o. dle

ČSN EN 1427. Vzorek PmB 25/55-65 byla odebrán AZL č. 1181 ze zásobníku na obalovně Brněnská obalovna s.r.o. a dále homogenizován, rozlit do obalů a zkoušen v laboratoři TPA ČR, s.r.o. dle ČSN EN 1427.

Využití subdodavatelů

Pro testy homogenity u zkoušek 1/1 a 1/2 byl využit subdodavatel AZL č. 1181 TPA ČR, s.r.o.

Při testu homogenity dle ČSN EN 1427 byla potvrzena homogenita vzorku.

Vzhledem ke krátkému časovému intervalu mezi přípravou, distribucí a zkoušením vzorku a současnému dodržení jednotných pravidel pro uložení a manipulaci se vzorkem nebyly testy stability prováděny.

Distribuce položek zkoušky způsobilosti

Položky zkoušky způsobilosti (dále také jen vzorky) pro ZZ 1/2026 byly uloženy za stejných podmínek a pracovníky Střediska pro poskytování programů zkoušení způsobilosti (dále jen Střediska) v období od 18. května do 19. června 2026 byly distribuovány do jednotlivých laboratoří nebo byly předány prostřednictvím služby PPL. Pro provedení vlastních zkoušek byl stanoven jednotný termín 24. června 2026 $\pm$ 2dny.

3. Způsob vyhodnocení výsledků ZZ 1/2026

Vyhodnocení bylo provedeno podle Směrnice č. 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 7 [Směrnice č. 1/2011 Statistické vyhodnocování dat ver.7](#). U všech zkoušek (1/1 a 1/2 – A 50/70 a 1/3 PmB 25/55-65) především podle ČSN ISO 5725-2 „Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření“ a podle ČSN ISO 13528 „Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáním zkoušek“ a dále podle ustanovení příslušných zkušebních ČSN EN. Hodnoty získané jednotlivými účastnickými laboratořemi, pokud nebyly účastníkem zaokrouhleny, byly zaokrouhleny/ve vyhodnocení uváděny tak, aby odpovídaly ustanovením zkušebních norem. Rovněž meze reprodukovatelnosti nebyly upravovány.

Vztažná hodnota

Pro zkoušku 1/1 (A 50/70) je vztažná hodnota shodná s robustní střední hodnotou m^* – hypotéza normálního rozdělení byla potvrzena a byla identifikována odlehlá hodnota (žlutě označené pole v příloze), bez vyloučení odlehlé hodnoty, zjištěná na základě výsledků všech zúčastněných laboratoří.

Pro zkoušku 1/2 (A 50/70) je vztažná hodnota shodná s obecnou střední hodnotou (aritmetickým průměrem) m (hypotéza normálního rozdělení byla potvrzena, odlehlá hodnota nebyla identifikována, zjištěná na základě výsledků všech zúčastněných laboratoří. Posouzení odlehlých hodnot bylo pro obě zkoušky provedeno pomocí Grubbsova testu.

Pro zkoušku 1/3 (PmB 25/55-65) je vztažná hodnota shodná s obecnou střední hodnotou (aritmetickým průměrem) m (hypotéza normálního rozdělení u malých souborů není testována, odlehlé hodnoty byly identifikován (žlutě označená pole v příloze), zjištěná na základě výsledků všech zúčastněných laboratoří po vyloučení odlehlých hodnot. Posouzení odlehlých hodnot bylo provedeno pomocí Hornova postupu.

Způsob hodnocení statistických hodnot je podrobně popsán ve Směrnici č. 1/2011, verze 7.

Hodnocení výkonnosti

Opakovatelnost

Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s požadavky zkušebních ČSN EN jsou uváděny již upravené (zprůměrované) výsledky jednotlivých zkoušek a počet stanovení je velmi nízký, není prováděno posouzení opakovatelnosti zkušební metody ve smyslu ČSN ISO 5725-2.

Reprodukovatelnost

Hodnoty reprodukovatelnosti R jsou u všech zkoušek stanoveny podle Z-score, kdy výkonost účastníka je vyhovující v případě $|Z\text{-score}| \leq 2$.

Hodnocení výkonnosti porovnáním se stanovenou hodnotou reprodukovatelnosti

$$-R/2 \leq X_{ref} \leq +R/2$$

Pro třídění výsledků účastnických laboratoří se použijí kritéria:

$x_i \in \langle X_{ref} - R/2; X_{ref} + R/2 \rangle$..výsledek laboratoře je uspokojivý (vyhovující výkonost),

$x_i \notin \langle X_{ref} - R/2; X_{ref} + R/2 \rangle$..výsledek laboratoře je neuspokojivý (nevyhovující výkonost).

x_i výsledky jednotlivých laboratoří

X_{ref} aritmetický/robustní průměr (stanovený dle Směrnice č. 1/2011, verze 7)

Vyhodnocení výsledků

Pro ZZ 1/2026 zvolené zkušební metody jsou hodnoceny samostatně.

Pro obě zkušební metody musí být výsledky na hodnocených vzorcích vyhovující z hlediska reprodukovatelnosti.

Konkrétní hodnoty, dosažené jednotlivými laboratořemi u porovnávaných zkoušek, jsou uvedeny v tabulkách v Příloze a slouží k podrobnější informaci účastníků PZZ.

Všechny účastnické laboratoře obdrží Zprávu ze zkoušky způsobilosti a dokument o účasti v ZZ 1/2026 s vyznačením zkušebních postupů, u nichž splnily podmínky reprodukovatelnosti.

Grafické vyjádření výsledků je uvedeno společně se zprávou pouze v elektronické verzi na www stránkách.

Komentář:

Celkem se ZZ 1/2026 zúčastnilo 23 laboratoří, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

číslo	označení	počet účastníků	odlehle výsledky	vyhovující výsledky	úspěšnost %
1/1	ČSN EN 1426	19	1	14	73,7
1/2	ČSN EN 1427	20	0	19	95,0
1/3	ČSN EN 13398	10	4	6	60,0

Připomínky a doporučení:

Zvýšení úspěšnosti při zachování hodnocení výkonnosti pomocí $|Z\text{-score}|$ oproti modelu hodnocení výkonnosti podle parametrů shodnosti stanovených zkušební specifikací u zkoušky 1/1 aplikované v posledních čtyřech ročnících za použití stejného typu matrice A 50/70 se v tomto ročníku nepotvrdilo a příčiny poklesu lze spatřovat ve snížení počtu účastníků (cca pokles počtu účastníků o 1/3). Z tohoto důvodu se doporučuje při následné organizaci programu oslovit větší okruh účastníků.

4. Závěr

Výsledky ZZ 1/2026 uvedené v této zprávě jsou publikovány v anonymizované podobě pouze v elektronické formě na http://www.silvyvoj.cz/aspk_1.htm. Anonymita jednotlivých účastníků je chráněna kódovým označením, okruh účastníků není zveřejňován.

Veškeré další údaje týkající se provedení ZZ 1/2026 neuvedené v této Zprávě jsou považovány za důvěrné a jako takové nebudou bez souhlasu účastnické laboratoře poskytovány ostatním účastníkům PZZ ani třetím stranám včetně zřizovatele a ČIA.

V případě, že výsledky laboratoře v některém z programů ZZ jsou neuspokojivé (nevyhovující výkonnost), je její povinností vyhodnotit možné příčiny a odstranit je. Pro možnost porovnání vlastních výsledků s jinou laboratoří jsou pracovníci Střediska připraveni ke spolupráci při organizaci PZZ nebo vícestranného porovnání mimo rámec ročně vyhlašovaných PZZ.

Jakékoliv změny Zprávy ze zkoušky způsobilosti účastníkem jsou vyloučeny, zprávu lze publikovat pouze jako celek.

zprávu vypracoval dne 30. 9. 2026: *Ing. Patrik Zítka, v.r., koordinátor*

zprávu schválil dne 30. 9. 2026: *Ing. Jaroslav Vodička, v.r., vedoucí Střediska*

Seznam použité literatury:

Příručka kvality poskytovatele PZZ,
ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023 Posuzování shody – Obecné požadavky na kompetenci poskytovatelů zkoušení způsobilosti,
Směrnice č. 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 7,
ČSN ISO 5725 (1-4) Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření,
ČSN ISO 13528 Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáním,
Interní metodické pokyny ČIA a Střediska pro poskytování programů zkoušení způsobilosti,
Zkušební normy, uvedené v kapitole 1.

Legenda:

p počet účastníků
m obecná střední hodnota (aritmetický průměr) - totožná s X_{ref}
s směrodatná odchylka
max. maximální povolená hodnota pro hodnocení výkonnosti pro Z-score = 2,00
min. minimální povolená hodnota pro hodnocení výkonnosti pro Z-score = 2,00

 odlehlá hodnota dle ČSN ISO 5725-2 nebo Hornova postupu

Příloha:

[Příloha č. 1 – A 50/70 Schwechat/ PmB 25/55-65](#)

m - - - - -
max.
min. - . - . - . - . -