

Příloha č.1 - Asfaltová pojiva

lab.	PENETRACE				BOD MĚKNUTÍ			
	A 50/70			pozn	A 50/70			pozn
stan.	1	2	prům.		1	2	prům.	
1	57,3	57,5	57		48,5	48,6	48,6	
2	54,0	56,0	56		50,8	51,0	51,0	
3	55,1	55,9	56		48,7	48,9	48,8	
4	58,0	59,0	59		49,0	49,4	49,2	
5	58,0	57,0	57		48,8	49,0	49,0	
6	59,2	58,6	59		49,2	49,0	49,2	
7	59,0	59,5	59		47,1	47,1	47,2	
8	61,5	59,8	60		49,0	49,4	49,2	
9	58,0	59,0	59		49,2	49,1	49,2	
10	58,4	59,9	60		49,5	49,2	49,4	
11	61,8	58,8	60		49,4	49,6	49,6	
12	60	61	61		48,9	49,0	49,0	
13	59,8	59,9	60		49,2		49,2	
14					46,2	46,3	46,4	
15	60,6	60,7	61					
16	56,0		56		49,2		49,2	
17	54,0		54		49,4		49,4	
18	61,5	61,0	61		50,2	50,2	50,2	
19	59,1	60,0	60		51,4	51,2	51,4	
20	64,5	63,8	64		48,4	48,1	48,4	
21	62,0	61,0	61		48,8	49,0	49,0	
22	57,0	55,0	56		48,8	49,2	49,0	
23	62,0	61,3	61		48,0	48,2	48,2	
24	59,0	60,0	60		49,0	49,3	49,2	
25	56,0	56,0	56		50,7	50,6	50,8	
26	59,9	60,1	60		47,6	48,2	48,0	
27	59,0	59,0	59		48,7	48,8	48,8	
28	61,0	60,4	61		50,8	51,0	51,0	
29	59,7	60,1	60		49,6	49,8	49,8	
30	60,0	58,0	59		49,7	49,6	49,8	
31	59,3	59,5	59		49,1	49,1	49,2	
32	59,3	58,4	59		48,9	49,1	49,0	
33	56,3	57,3	57		49,2	49,0	49,2	
34					50,6	50,8	50,8	
35	61,0	61,1	61		47,6	47,8	47,8	
36	60,7	60,9	61		48,2	48,4	48,4	
37	58,0	59,0	59		47,4	47,7	47,6	
38	59,0	59,0	59		48,8	49,0	49,0	
39	62,3	62,6	63		48,8	48,6	48,8	
p			37				39	
m			59,2				49,1	
sm.o.			2,1				1,0	
max.			61,0				50,2	
min.			57,0				48,0	

Příloha č. 2 - Asfaltové směsi - ACO 11 S

lab.	11	8		4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	%	kg/m ³	kg/m ³
1	94	50		24	16				8	6,4	5,0	2488	2265
2	98	61		27	18				9	7,2	5,4	2477	2282
3	96	59		29	20				-	7,7	5,1	2519	2281
4	94	52		24	17				8	7,2	5,2	2476	2224
5	96	57		25	17				8	6,7	5,3	2483	2273
6	95	62		32	21	16			10	7,7	5,7	2475	2302
7	90	51		24	17	13			8	6,5	5,7	2455	2305
8	95	57	36	28	19	15	12	10	9	7,0	5,5	2473	2332
9	96	57	37	28	19	15	12	10	9	7,6	5,1	2476	2330
10	97	61	38	29	19	15	12	10	9	7,6	5,4	2470	2329
11	96	65		30	19	15	12	11	9	8,2	5,3	2502	2276
12												2532	2269
13	94	54	34	27	19	14	12	10	9	7,6	5,2	2473	2307
14	95	55	36	28	19	15	12	10	9	6,9	5,2	2489	2302
15	95	63		32	21	16	13	11	9	7,7	5,2		
16	94	51		23	16	13	11	9	7	6,2	5,4	2472	2260
17	96	58		27	18	14	12	10	9	7,2	5,4	2465	2285
18	94	56		26	18	14	11	10	8	6,9	5,3	2471	2355
19	94	53	34	26	18	14	12	10	9	7,6	5,2	2469	2275
20	92	53		26	18	14	12	10	9	7,6	5,5	2389	2271
21	96	62		31	20	15	12	10	9	7,8	5,3	2481	2334
22	94	56		28	19	14	12	10	9	7,8	5,3	2485	2336
23	98	58		27	19	14	11	10	8	7,3	5,5	2491	2332
24	93	58		26	18	14	11	9	8	7,2	5,0	2495	2342
25	95	56		25	17	13	11	9	8	7,3	5,0	2482	2342
26	97	62		28	20	13	12	11	9	7,6	5,4	2479	2333
27	96	62		32	22	14	12	10	9	7,1	5,3	2481	2335
28	95	54		26	18	14	12	10	9	7,4	5,3	2478	2337
29	96	59		27	19	14	12	10	9	7,5	5,3	2475	2288
30	98	57		27	20	15	12	10	9	7,8	5,3	2475	2280
31	97	60		29	20	15	12	11	10	8,4	5,6	2468	2272
32	97	59		26	18	14	11	10	9	7,6	5,6	2475	2269
33	95	55		23	17	13	11	9	8	6,6	5,1	2485	2259
34	96	59		27	17	13			8	6,6	5,4	2481	2290
35	98	61		30	20	16	12	10	9	7,4	5,7	2471	2276
36	97	59		29	20	15			9	7,6	5,7	2468	2304
37	95	55		27	19				9	7,3	5,4	2479	2305
38	95	59		31	21	16	13	11	9	7,6	5,5	2482	2275
39	94	57		27	20	15	13	11	9	7,6	5,3	2481	2283
40	96	55		25	17				8	6,7	5,2	2489	2270
41	96	59		27	19				10	7,5	5,2	2490	2268
42	97	54		25	17				8	6,9	5,3	2489	2280
43	96	61		32	21				10	7,5	5,7	2480	2278
44	97	60		29	20	15	13	11	9	7,8	5,6	2473	2270
45	96	54		27	19	15	12	10	8	7,0	5,4	2487	2269
46	98	61		29	19				9	7,9	5,6	2487	2271
47	97	62		29	20				9	8,1	5,6	2479	2302
48	96	60		28	18	14			9	8,1	5,4	2486	2292
49	97	60		28	19				9	7,9	5,4	2485	2298
50	97	54		25	18				8	7,3	5,7	2475	2254
51	96	60		27	18	14			9	7,8	5,3	2473	2253
52	97	67		35	24				10	8,0	5,5	2427	2288
53	96	60		30	21				10	8,2	5,8	2469	2261
54	96	55		29	20				9	8,1	5,3	2479	2272
55	95	58		29	20				9	7,9	5,3	2488	2285
56	95	55		26	18				8	7,1	5,2	2483	2310
57	96	60		29	19				9	8,1	5,4	2481	2275
58	97	55		26	18	14			8	7,5	5,3	2481	2266
59	96	59		28	19				9	7,9	5,4	2480	2290
60	98	56		26	19				9	7,9	5,4	2481	2281
61	94	52		25	17	13	11	9	8	6,6	5,2	2495	2277
p	60	60	6	60	59	38	31	31	59	60	60	57	60
m	95,7	57,7	35,8	27,6	18,8	14,3	11,9	10,0	8,8	7,4	5,4	2480,5	2290,4
sm.o	1,5	3,6	1,6	2,4	1,3	0,9	0,6	0,7	0,6	0,5	0,2	10,8	27,7
max.	97	60	38	30	21	16	13	11	10	8,6	5,7	2491	2304
min.	94	55	33	25	17	12	10	8	7	6,2	5,1	2469	2278

č.lab.	16	11	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	δ _a	WA ₂₄
1	99		61		30	17	10	5	2	1	0,0		
2	100	81	59	45	29	17	10	5	2	1	0,1		
3	100	82	60	44	29	17	10	5	2	1	0,3	2,90	0,51
4	100	83	61	44	29	17	10	5	2	1	0,1		
5	100	81	60		29	17	10	5	2	1	0,0		
6	100	83	61		30	18	10	5	2	1	0,0	2,88	0,30
7	99		60		30	17	10	4	2	1	0,0		
8	99	81	61	39	29	17	10	5	2	1	0,2		
9	98	81	60	44	30	16	10	10	10	10	1,4		
10	99	83	61	44	30	18	10	5	2	1	0,4	2,90	0,51
11	99	82	61	45	29	17	10	4	2	1	0,1		
12	99	82	61	44	29	17	10	5	2	1	0,2		
13	99	83	60	45	29	18	10	5	2	1	0,2	2,91	0,50
14	99	81	60	44	28	17	10	5	2	1	0,3		
15	100	82	62	45	30	17	10	5	2	1	0,2	2,92	0,52
93	100	81	60		28	17	10	5	2	1	0,0		
16	98	82	60	43	29	17	10	5	2	1	0,2	2,92	0,30
17	100	82	62	45	31	18	10	5	2	1	0,2	2,87	0,34
18	100	81	60	45	29	17	10	5	2	1	0,1		
19	99	81	60	45	30	18	11	5	3	1	0,9		
20	100	81	60	44	28	17	10	5	2	1	0,2		
21	99	81	61	45	29	18	11	5	3	2	0,9		
22	99	82	61	45	29	17	10	5	2	1	0,2		
23	100	83	61	40	30	17	10	5	2	2	0,2		
24	98	82	60	45	28	18	10	5	2	1	0,0		
25	100	81	60	44	27	17	10	4	2	1	0,4		
26	100	79	59	45	27	17	10	4	2	1	0,3		
27	100		61		29	18	10	5	2	1	0,2		
28	99	83	61	45	29	17	10	5	2	1	0,4		
29	99	81	61	45	29	17	9	4	2	1	0,2		
30	100	82	59	45	29	18	10	5	2	1	0,3		
31	100	82	60	45	29	17	10	5	2	1	0,5		
32	100	83	60	44	29	17	10	5	2	1	0,2		
33	100	83	62		30	18	10	5	2	1	0,6	2,89	0,40
34	99	83	60		29	17	10	5	2	1	0,3		
35	99	84	61		29	18	10	4	2	1	0,2		
36	100	82	60		29	17	10	5	2	1	0,3		
37	100	83	61		30	17	10	5	2	1	0,4		
38	99	83	61		30	18	10	5	2	1	0,3		
39	99	82	60		29	17	10	5	2	1	0,3		
40	99	83	60		29	17	10	5	2	1	0,3		
41	99	84	62	44	30	18	10	5	2	1	0		

Příloha č. 3.1 Kamenivo 0-16 Litice

č.lab.	16	11	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	δ_a	WA ₂₄
64	100	83	61	45	30	18	10	5	2	1	0,3	2,88	0,50
65	99	82	61	45	29	17	10	5	2	1	0,3		
66	100	83	60	45	29	18	10	5	2	1	0,2	2,90	0,40
67	99	83	61	45	29	17	10	5	2	1	0,2		
68	99	83	60	43	29	17	10	4	2	1	0,2		
69	100	83	61	45	30	17	10	5	2	1	0,2		
70	100	83	61	44	29	17	10	5	2	1	0,4		
71	99	83	61	46	30	18	10	5	2	1	0,2		
72	100	83	62	45	29	18	10	5	2	1	0,2		
73	99	83	61	45	29	18	10	5	2	1	0,2		
74	99	83	62	45	30	17	10	5	2	1	0,1		
75	100	82	61	45	30	18	10	5	2	1	0,3		
76	100	83	61	44	29	17	10	5	2	1	0,0		
77	100	83	61	45	29	18	10	5	2	1	0,0		
78	100	83	61	-	29	17	10	5	2	1	0,3	2,89	0,20
79	99	82	60	43	28	17	10	5	2	1	0,3		
80												2,91	0,40
81	100	82	61		29	17	10	5	2	1	0,2	2,87	0,40
82	99	83	60	44	33	17	10	5	2	1	0,5		
83	100	82	61	44	29	17	10	5	2	1	0,0		
84	100	81	61		29	17	10	5	2	1	0,3		
85	100	83	61	45	29	16	10	5	2	1	0,2	2,91	0,39
86	99	82	60	44	29	17	10	5	2	1	0,3	2,90	0,40
87	100	82	61	43	29	16	10	5	2	1	0,2	2,91	0,30
p	85	82	85	65	85	85	83	83	83	84	85	21	20
m	99,4	82,5	60,7	44,3	29,3	17,3	10,0	4,9	2,0	1,0	0,26	2,90	0,40
sm.o.	0,6	0,9	0,7	1,2	0,8	0,5	0,2	0,4	0,1	0,2	0,20	0,014	0,100
ref.hod.	99,7	83,0	60,7	44,2	29,3	17,2	9,9	4,7	1,8	0,8	0,18	2,90	0,40
max.	100	85	63	46	32	19	11	6	3	1	0,4	2,92	0,60
min.	98	81	58	42	27	15	8	3	1	0	0,0	2,88	0,20

Příloha č. 3.2 Kamenivo 0-4 Mítov

ČSN EN 933-9

ČSN EN 933-8

č.lab.	V ₁	M ₁	MB _f	1h ₁	1h ₂	2h ₁	2h ₂	SE
2								42
3	46	30	15,3	125	66	138	76	54
4	40	205	2,0					
12	95	201	4,7					
16	45	30	14,9	187	75	189	74	40
17	25	30	8,3					
29	37	30	12,3					
30	48	30	16,0					
88				237	66	236	65	27
89								36
33			16,3					
41	32	30	10,7	210	75	210	81	37
90			8,3	187	67	190	70	36
62				200	70	190	60	34
63	37	30	12,3	235	80			34
64	35	30	11,7					
70	10	30	3,3					
91	50	30,1	16,6					
76				190	75	210	77	38
77				159	76	156	75	48
92	50	30	16,7					
78				144	67	158	68	45
79	37	30	12,3	235	80			34
80				202	75	202	74	37
81								36
86			13,3					28
87	21	30	7,0	176	88	168	88	51
p			14					16
m			13,2					37,9
sm.o.			2,9					6,8
max.			19,0					51,6
min.			7,5					24,2

Příloha č.4.1 Zeminy - zrnitost

č.lab.	2,0	1,0	0,5	0,250	0,125	0,063	0,040	0,025	0,010	0,004
1			100,0	100,0	99,8	97,5	75	54	26	18
2		99,9	99,7	99,5	99,0	93,9	89	68	38	27
3	99,9	99,9	99,9	99,9	99,5	89,7	76	63	40	19
4	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	97,7	81	59	26	3
33			100,0	99,8	99,6	96,0	70	60	34	27
5			100,0	99,8	99,3	96,4	77	56	31	23
6				100,0	99,7	96,4	72	51	28	20
7	99,5	99,4	99,3	99,2	98,9	95,5	63	43	25	22
8	100,0	99,9	99,8	99,7	99,3	95,2	82	61	43	35
9	99,9	99,9	99,7	99,5	99,2	95,7	79	59	32	21
10	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8	99,3	90	68	41	33
11	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	82	58	38	25
12	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	83	59	39	25
13				100,0	100,0	97,3	87	74	41	27
14		100,0	100,0	99,9	99,7	95,8	78	63	47	40
15					100,0	97,0	77	59	36	26
16		99,9	99,7	99,5	99,1	94,9	76	53	29	20
17	100,0	100,0	100,0	99,8	99,4	95,0	77	56	36	29
18				100,0	99,8	86,0	75	25	3	2
19			99,9	99,8	99,6	97,1	82	65	38	27
20	100,0	100,0	99,9	99,8	99,5	96,4	92	74	34	20
21		100,0	100,0	99,7	99,5	99,2	74	56	30	24
22	100,0	100,0	99,9	99,8	99,5	96,6	72	53	31	22
23			99,9	99,9	99,7	97,0				
24		100,0	99,9	99,8	99,6	96,5	82	58	36	28
25	100,0	100,0	100,0	99,9	99,7	97,1	78	57	37	30
26	99,9	99,7	99,6	98,9	93,4	81,5	63	43	27	21
27	99,9	99,7	99,6	98,3	92,4	81,1	66	47	29	22
28	99,9	99,9	99,7	99,5	99,0	95,8	92	87	67	32
29	100,0	99,9	99,5	99,0	98,1	94,3	70	57	39	25
30		100,0	99,8	99,3	98,8	89,7	74	54	27	18
p	16	22	27	30	29	28	26	28	28	28
m	99,9	99,9	99,8	99,7	99,5	96,0	79	58	34	25
sm.o	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	2,2	7,0	7,8	6,1	5,5
max.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93	74	46	36
min.	99,7	99,6	99,5	98,8	98,6	91,6	65	42	22	14

Příloha č. 4.2 Zeminy - konzistenční meze a CBR

ČSN CEN ISO/TS 17892-12

č.lab.	w _L (%)	w _p (%)	I _p	w%
1	30,5	20,0	10,5	20,50
2	30,8	21,2	9,6	20,10
3	34,5	20,2	14,3	20,50
4	27,2	19,4	7,8	17,80
33	34,4	20,7	13,7	20,60
5	31,3	18,6	12,7	20,90
6	32,0	19,0	13,0	
7	29,2	17,6	11,6	19,47
8	29,7	19,4	10,3	20,10
9	32,7	18,5	14,2	20,00
10	29,5	18,8	10,7	19,89
11	30,0	19,0	11,0	20,60
12	32,0	19,0	13,0	20,30
13	30,3	20,3	10,0	20,00
14	32,7	19,1	13,6	21,10
16	32,2	20,7	11,5	20,60
17	32,0	21,0	11,0	20,40
18	31,2	21,9	9,3	21,87
19	31,6	20,0	11,5	20,90
20	30,9	21,6	9,3	18,70
21	31,3	18,9	12,4	17,00
22	32,0	21,0	11,0	20,40
23	33,0	17,6	15,4	19,40
24	34,8	17,5	17,3	20,20
26	31,2	15,9	15,3	20,20
27	31,1	16,0	15,1	20,20
28	31,3	16,1	15,2	20,30
29	31,7	17,0	14,7	22,40
30	32,0	20,3	11,7	20,71
p	29	29	29	28
m	31,5	19,2	12,3	20,2
sm.o	1,6	1,7	2,3	1,1
max.	34,7	22,5		
min.	28,3	15,9		

ČSN EN 13286-47 Z1

č.lab.	w%	o.h.(kg/m ³)	x(mm)	F (kN)	CBR%	x(mm)	F (kN)	CBR%	w%
1	20,7	1685,0	2,5	0,10	0,8	5,0	0,16	0,8	20,7
2	20,3	1713,0	2,5	0,14	1,1	5,0	0,26	1,3	20,3
31	21,0		2,5	0,10	1,0	5,0	0,20	1,1	20,7
3	21,0		2,5	0,10	0,9	5,0	0,20	1,1	20,6
4	21,1		2,5	0,10	0,8	5,0	0,20	0,9	23,2
32	21,0	1649,0	2,5	0,20	1,1	5,0	0,20	1,0	21,0
33	20,9	1663,0	2,5	0,05	0,4	5,0	0,10	0,5	20,9
5	20,3	1683,5	2,5	0,02	0,2	5,0	0,05	0,3	
6	21,0	1686,0	2,5	0,80	0,6	5,0	0,14	0,6	20,9
12	20,9	1684,4	2,5	0,11	0,9	5,0	0,20	1,0	20,9
15	20,5	1686,0	2,5	0,06	0,5	5,0	0,10	0,5	20,5
18	21,0		2,5	0,10	0,8	5,0	0,15	0,8	20,9
19	19,8	1668,8	2,5	0,10	0,9	5,0	0,20	1,0	21,0
20	21,1	1676,0	2,5	0,18	1,4	5,0	0,28	1,4	20,8
22	20,1	1703,0	2,5	0,06	0,5	5,0	0,12	0,6	21,1
24	21,3	1710,0	2,5		0,6	5,0		0,7	21,3
26	21,0	1665,0	2,5	0,12	1,0	5,0	0,18	1,0	20,5
33	21,0		2,5	0,04	0,3	5,0	0,06	0,3	20,8
28	20,6		2,5	0,13	0,7	5,0	0,20	0,7	20,6
30			2,5	0,2	1,5	5,0	0,3	1,5	21,4
p	19	13		19	20		19	20	16
m.	20,7	1682,5		0,1	0,8		0,2	0,9	20,9
sm.o	0,4	18,7		0,17	0,34		0,07	0,34	0,3
max.	21,5	1719,8		0,5	1,5		0,3	1,5	21,4
min.	20,0	1645,2		0,0	0,1		0,0	0,2	20,3

Hodnoceno dle 5 mm - větší. Vzhledem k malým hodnotám - 0,1%.

Příloha č. 5.1 Betony

lab.	č.vzorku		objem.hmot. (kg/m ³)			pevnost(MPa)			hloubka průsaku(mm)			objem.hmot. (kg/m ³)		
č.	1	2	1	2	prům.	1	2	prům.	1	2	prům.	1	2	prům.
1	13	22	2330	2340	2340	50,4	53,6	52,0						
2	7	41	2270	2330	2300	58,4	54,4	56,4	23	41	32	2380	2370	2375
3	23	24	2350	2350	2350	48,9	52,3	50,6						
4	16	22							66	28	47			
5	46	47	2330	2290	2310	57,3	51,1	54,2	53	56	55	2332	2292	2312
6	51	52	2210	2220	2220	46,5	47,0	46,8	51	48	50	2314	2304	2309
7	9	17							27	18	23	2380	2370	2375
8	15/23	33/24	2350	2340	2350	53,9	52,7	53,3	26	26	26	2390	2380	2385
9	36	40	2380	2340	2360	56,0	57,1	56,6						
10	10	11	2300	2320	2310	58,3	51,1	54,7	38	42	40	2370	2340	2355
11	5	25	2320	2350	2340	61,4	58,6	60,0						
12	54	55							44	36	40	2360	2360	
13	30	35	2270	2310	2290	54,4	57,3	55,9	24	57	41	2344	2319	2332
14	38	39	2360	2380	2370	63,8	51,7	57,8	54	60	57	2360	2380	2370
15	48	50	2170	2320	2250	44,2	38,9	41,6	54	48	51	2340	2350	2345
16	43	49	2360	2340	2350	51,5	49,3	50,4	46	45	46	2378	2365	2372
17	13	42							49	19	34			
18	17	22							47	32	40			
19	9	25							39	18	29			
20	12	18	2270	2280	2280	47,4	50,2	48,8	41	22	32	2360	2320	
21	5	13							35	27	31			
22	9	25							39	18	29			
23	28	29	2310	2330	2320	64,6	60,8	62,7	36	38	37	2380	2350	2365
24	44	45	2380	2370	2380	49,9	49,7	49,8	44	38	41			
25	9	27	2240	2350	2300	53,4	60,9	57,2						
26	26	32	2320	2240	2280	62,2	63,8	63,0	56	55	56			
27	14	21	2350	2380	2370	53,4	52,8	53,1	7	7	7	2380	2380	2380
p					19			19			21			12
m					2319			53,9			40			2356
sm.o.					43,3			5,3			10,1			26,2
max					2350	2350		57,5			60			2357
min					2290	2290		50,4			19			2300

Příloha č. 5.2.1 Betony (CHRL - A)

labora- toř č.	vzorek č.	odpad (g/m ³)												plocha (m ²)	(kg/m ³)
		25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300		
4	16	470	934	1184	1339	1469	1609	1729	1828	1878	1933	1978	2023		
	27	150	485	729	974	1214	1429	1629	1788	1948	2113	2263	2353		
	prům	310	709	957	1156	1341	1519	1679	1808	1913	2023	2121	2188		
29		54	106	152	234	328	509	785	974	1112	1232	1325	1424	0,01990	
		155	292	403	518	613	725	771	824	895	962	1015	1079	0,01982	
	prům	105	199	278	376	471	617	778	899	1004	1097	1170	1252	0,01986	
7	9	141	417	618	804	950	1126	1241	1357	1472	1533	1593	1663	0,01990	2260
	17	65	221	376	517	693	863	1014	1144	1275	1370	1460	1551	0,01993	2270
	prům	103	319	497	660	821	994	1127	1250	1373	1451	1527	1607	0,01991	2265
9	36	458	545	739	826										
	40	538	641	849	900										
	prům	498	593	794	863										
10	11	509	1027	1168	1246	1300	1388	1421	1461	1509	1565	1593	1614	0,01980	2330
	19	371	893	1082	1220	1331	1397	1448	1491	1547	1603	1636	1975	0,01980	2340
	prům	440	960	1125	1233	1316	1392	1434	1476	1528	1584	1614	1795	0,01980	2335
12	54	350	741	1047	1398	1753	2022	2213	2443	2572	2789	2913	3006		
	55	327	739	1034	1356	1750	1980	2108	2319	2548	2738	2844	2994		
	prům	339	740	1041	1377	1752	2001	2161	2381	2560	2764	2879	3000		
13	30	357	980	1418	1714	1986	2157	2363	2594	2876	3142	3549	3801		
	35	347	709	1106	1367	1594	1744	1890	1996	2096	2187	2282	2368		
	prům	352	845	1262	1541	1790	1951	2127	2295	2486	2665	2916	3085		
21	5	25	40	45	81	116	121	172	258	293	313	344	435	0,01978	
	13	35	61	76	227	485	626	692	818	869	909	934	1005	0,01980	
	prům	30	50	61	154	301	374	432	538	581	611	639	720	0,01979	
24	44	133	261	394	497	594	686	778	876	937	1060	1188	1321	0,01950	
	45	225	429	623	741	848	961	1063	1175	1298	1421	1538	1651	0,01950	
	prům	179	345	509	619	721	824	921	1026	1118	1241	1363	1486	0,01950	
26	26	402	672	937	1236	1454	1659	1747	1902	2057	2207	2368	2517	0,01740	
	33	75	667	1132	1374	1563	1718	1828	1943	2069	2195	2310	2408	0,01740	
	prům	239	670	1035	1305	1509	1689	1788	1923	2063	2201	2339	2463	0,01740	
28	15	929	1310	1523	1701	1878	1944	2010	2071	2107	2147	2198	2279	0,01970	
	28	259	787	1269	1604	1914	2046	2117	2178	2239	2305	2381	2472	0,01970	
	prům	594	1048	1396	1652	1896	1995	2063	2124	2173	2226	2289	2376	0,01970	
p		11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	7	2
m		290	589	814	994	1192	1335	1451	1572	1680	1786	1886	1997	0,0194	2300
sm.o.		178	321	425	491	575	600	613	632	664	704	746	762	0,0009	49,5
max		507	1031	1424	1740	2085	2337	2539	2751	2940	3126	3300	3495	0	
min		72	147	203	249	298	334	363	393	420	447	471	499	0	

hodnoceno

nehodnoceno - informativní

Příloha č. 5.2.2 Betony (CHRL - C)

labora- toř č.	vzorek č.	odpad (g/m ³)									plocha (m ²)	(kg/m ³)	nas.(g/m ²)
		25	50	75	100	125	150	175	200	225			
2	7	1101	1427	1646	1803	1902	2048	2269	2541	2559	0,01691		
	41	631	1171	1426	1613	1751	1857	1949	2058	2094	0,01758		
	prům.	866	1299	1536	1708	1827	1953	2109	2300	2327	0,01724		
3	23	890	1300	1490	1650	1760	1830	1980	2120	2230	0,01746		
	24	870	1240	1510	1680	1810	1870	2010	2210	2390	0,01748		
	prům.	880	1270	1500	1665	1785	1850	1995	2165	2310	0,01747		
5	46	539	873	1140	1400	1667	1933	2279	2654	3079	0,01764	2332	130
	47	552	893	1297	1627	2025	2321	2697	3118	3601	0,01758	2292	131
	prům.	546	883	1219	1514	1846	2127	2488	2886	3340	0,01761	2312	
11	5	1716	2265	2757	3249	3655	3861	4112	4438	4793		2329	223,1
	25	1017	1365	1525	1679	1828	2119	2325	2450	2605		2313	171,4
	prům.	1367	1815	1525	2464	2742	2990	3219	3444	3699		2321	197,25
14	38	690	921	1192	1336	1426	1500	1577	1655	1682	0,01770	2363	
	39	516	942	1141	1259	1383	1441	1500	1577	1632	0,01770	2379	
	prům.	603	932	1167	1298	1405	1471	1539	1616	1657	0,01770	2371	
15	48	401	565	689	768	949	1039	1163	1265	1361		2181	
	50	136	288	368	396	469	481	515	560	633		2309	
	prům.	269	427	529	582	709	760	839	913	997		2245	
16	43	46	120	131	148	177	262	285	411	508	0,01753	2375	142,6
	49	62	108	119	130	147	164	187	227	312	0,01765	2352	114,1
	prům.	54	114	125	139	162	213	236	319	410	0,01759	2363,5	128,35
27	18	19	195	292	310	338	367	396	413	453	0,01744	2347	158
	20	6	34	69	80	115	155	184	212	241	0,01744	2357	124
	prům.	13	115	292	195	227	261	290	313	347	0,01744	2352	141
25	12	780	994	1277	1530	1755	1964	2110	2277	2443	0,01745		
	42	341	676	1041	1370	1722	1981	2219	2409	2577	0,01745		
	prům.	561	835	1159	1450	1739	1973	2165	2343	2510	0,01745		
27	14	300	490	630	670	690	730	750	700	800		2290	
	21	680	980	1140	1290	1350	1440	1470	1510	1560		2310	
	prům.	490	735	885	980	1020	1085	1110	1105	1180		2300	
p		10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	14	8
m		565	842	994	1199	1346	1468	1599	1740	1878	0,01750	2324	149
sm.o.		407	537	518	731	813	886	974	1066	1157	0,00015	50	35
max		819	1221	1441	1739	1952	2129	2318	2523	2723	0,02538	3369	216
min		311	463	546	660	740	807	879	957	1033	0,00963	1278	82

hodnoceno

nehodnoceno - informativní